

室温硫化甲基硅橡胶

广丽首秋：佳瑞硫化中基硅橡胶

分子式: $\text{HO}[(\text{CH}_2)_2\text{SiO}]_n\text{H}$

CAS编号:70131-67-8

产品标准: GB/T 27570-2011

理化性质:耐臭氧、紫外线、高低温的极端温度

相对密度(水=1): 0.97

外观: 无色透明黏稠液体

重950kg/桶或考国际标准集装罐包装。应贮运。

于阴凉干燥通风处，注意防火，避免与强酸、

强碱接触。按非危险品运输。搬运时轻装轻

卸。防止包装损坏。运输时应防雨、防潮、防

晒、防止酸碱等杂质渗入。

技术指标:

型 号	粘度 (25℃)/(mPa·s)	冲度/NTJ ≤	挥发份 (150℃, 3h)/% ≤	表面硫化时间/h ≤
-----	------------------	----------	--------------------	------------

RTV-107-T008	750±75	7.0	2.0	2.0
RTV-107-T01	1000±100	7.0	2.0	2.0
RTV-107-T02	1500±150	7.0	2.0	2.0
RTV-107-T05	5000±500	7.0	2.0	2.0
RTV-107-T1	10000±1000	7.0	2.0	2.0
RTV-107-2	20000±2000	7.0	1.0	1.0
RTV-107-5	50000±4000	7.0	1.0	1.0
RTV-107-8	80000±6000	7.0	1.0	1.0

备注:有特殊要求的可按客户要求定制。

积于跬步 凌于高峰
SUCCESS COMES FROM PERSISTENCE